



بازیافت مواد

جلسه دوم
هاب اسیدی

46
Pd
Palladium
106.42

78
Pt
Platinum
195.084

45
Rh
Rhodium
102.90550

فرایند باطله صفر (Zero waste)

- هدف ایده آل هر فرایند متالورژیکی، **رسیدن به باطله صفر** (Zero waste) است. طوریکه، در طی فرایند، هیچ باطله ای تولید نشود.
- زیرا، باطله یک فرایند می تواند ماده اولیه مفیدی برای فرایند دیگری باشد.
- در این فرایند، **باطله** (Waste) تولید شده، به **محصول جانبی** (By-product) مفید تبدیل می شود.
- این راهکار، گام ارزشمندی به سوی **توسعه پایدار** و **سازگار با محیط زیست** می باشد.
- برای مثال، استحصال نیکل و کبالت از کنسانتره سولفیدی با استفاده از **فرایند شریٹ** (Sherritt)، یک فرایند باطله صفر است.

فرایند باطله صفر

❖ فرایند شریت


- لیچینگ اکسیدی تحت فشار کنسانتره پلی متال و ترسیب سولفیدی مس از محلول.

- محلول باقیمانده حاوی کبالت، نیکل، آمونیاک و آمونیم سولفات.

- در یک مرحله، نیکل با استفاده از هیدروژن، احیا شده و رسوب داده می شود.

- نیکل باقیمانده در محلول، توسط هیدروژن سولفید همراه با کبالت رسوب داده می شود.

- آمونیوم باقیمانده، بصورت آمونیوم سولفات، متبلور و رسوب داده می شود.




بازیابی باطله های فرایندی

- فرایندهای فراوری کانسنگ ها، عملیات متالورژی و هیدرومتالورژی باعث تولید **محصولات جانبی** مختلف می شوند.
- برخی از این باطله ها، حاوی فلزات و کانی های با ارزش هستند و برای بازیابی آنها، باید **بازفراوری** شوند.
- بازیابی فلزات از **پساب ها** هم ممکن است انجام شود.
- از **دید اقتصادی**، بازیابی منابع از باطله ها از دو جهت حایز اهمیت است:
 ۱. ارزش **محصول بازیابی شده** که هزینه بازیابی آن نسبت به استحصال از منابع اولیه بسیار کمتر است.
 ۲. بهبود برخی خواص **توده ماده باقیمانده** بعد از بازیابی منابع و امکان بکارگیری آن در مصارف جدید.

بازیابی باطله های فرایندی

❖ زهاب اسیدی معدن (AMD)

- زهاب اسیدی معدن (Acid Mine Drainage) یا زهاب اسیدی سنگ (Acid Rock Drainage) در اثر اکسیداسیون سولفیدهای آهن در معادن یا دپوها و سدهای باطله تولید می شود.



- این زهاب اسیدی، باعث لیچ شدن فلزات مختلف مثل مس، روی و آهن شده و آنها را با خود حمل می کند.
- یکی از راه های بازیافت آب زهاب، ترسیب هیدروکسیدی در pH ۹ تا ۱۰ با آهک می باشد.

زهاب اسیدی معدن

✓ ترسیب هیدروکسیدی با آهک


- ترسیب هیدروکسیدی تجمعی در این pH، اجازه بازیابی فلزات را نمی دهد.
- راه بهتر، ترسیب هیدروکسیدی مرحله به مرحله است:
 ۱. اکسیداسیون آهن فرو با هیدروژن پراکسید یا ازون و ترسیب هیدروکسیدی آهن فریک در pH ۳/۵ تا ۳/۷ با استفاده از آهک (کربنات کلسیم).
 ۲. ترسیب سولفیدی مس، روی و منگنز با استفاده از سدیم سولفید در pH های ۳/۵، ۵/۱ و ۷/۵.
 ۳. افزایش pH به بالاتر از ۱۰ برای ترسیب آلومینیوم و باقیمانده فلزات پیشین.
- باقیمانده فلزات در آب به حدود ۰/۱ تا ۱۱ میلیگرم در لیتر می رسد. که بیشتر، منیزیم است.

زهاب اسیدی معدن

- به دلیل ترسیب همزمان کلسیم به صورت گچ (کلسیم سولفات)، عیار روی، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است.
- روی با استفاده از روش فلوتاسیون رسوب در $\text{pH}=4$ با استفاده از کلکتور دودسیل آمین کلرید، پرعیار می شود.
- از رسوبات فریک هیدروکسید، در تولید فریک سولفات که بعنوان کوگولانت کاربرد دارد استفاده می شود.

زهاب اسیدی معدن

• بازیابی مرحله به مرحله فلزات از زهاب



زهاب اسیدی معدن

ترسیب هیدروکسیدی با استفاده از کلسیم سیلیکات و منیزیم اکسید

- کلسیم سیلیکات در **سرباره (Slag)** و منیزیم اکسید در **میعانات (Condensate)** وجود دارند.
- سرباره، دارای ۵۵ تا ۶۵ درصد $\text{CaO} \cdot \text{CaSiO}_3$ و ۲۰ تا ۳۰ درصد $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ می باشد.
- به دلیل خاصیت فلوکوله کنندگی کلسیم سیلیکات، **فیلتراسیون رسوبات** تشکیل شده راحت تر از فرایند آهکی است.
- برای رساندن pH یک محلول فلزی به ۹، ۴۵ گرم کلسیم سیلیکات یا ۱۶ گرم **آهک** نیاز است.

زهاب اسیدی معدن

✓ ترسیب آهن بصورت فریک-فرو هیدروکسید سبز رنگ

• با استفاده از آهک (CaO) در pH=۶-۸.




- این رسوب، فشرده تر و ترسیب آن سریعتر از فریک هیدروکسید است.
- جهت **جداسازی مس و روی** از این رسوب می توان از لیچینگ انتخابی استفاده نمود.
- این روش، وقتی قابل استفاده است که نسبت مولی فرو به فریک، ۲ به ۱ باشد.
- در صورت بالاتر بودن غلظت فرو، می توان از **اکسیداسیون کنترل شده** استفاده نمود. به علت هزینه بالای فرایند احیا، برعکس این عملیات، اقتصادی نیست.

زهاب اسیدی معدن


ترسیب زیستی سولفیدی

- استفاده از باکتریهای احیا کننده سولفات (Sulfate Reducing Bacteria-SRB) و تولید رسوبات سولفیدی توسط یون سولفید یا گاز H_2S تولید شده توسط این باکتریها بصورت بیهوازی.



- باکتری ها از ترکیبات آلی یا هیدروژن می توانند بعنوان منبع الکترون استفاده کنند.
- با افزایش همزمان pH می توان رسوبات سولفیدی از فلزات مختلف بدست آورد.
- فرایند ممکن است چند مرحله ای (جداسازی گاز H_2S) یا تک مرحله ای باشد.

زهاب اسیدی معدن



- آلومینیوم بعلت عدم تشکیل رسوب سولفیدی، در pH بین ۴ تا ۴/۵ بصورت هیدروکسیدی ترسیب می شود.

- فواید روش چندمرحله ای:
 - ✓ عدم تاثیر منفی فلزات سنگین بر رشد باکتری
 - ✓ امکان تنظیم pH و ترسیب انواع فلزات
 - ✓ عدم ایجاد ناخالصی توسط زیست توده

- بصورت صنعتی در آمریکا، هلند و کانادا اجرا شده است.